



ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ
N 29/E-PIR/OBO, 01.04.2019

1. Уникальный идентификационный код продукции:
Сэндвич-панель: **SP2B E-PIR, SP2B E-PIR B, SP2B E-PIR ENERGY, SP2B E-PIR B ENERGY, SP2D E-PIR, SP2D E-PIR ENERGY, SP2E E-PIR, SP2E E-PIR B, SP2E E-PIR ENERGY, SPF E-PIR, SP2C E-PIR, SP2B E-PIR AGRIPRO, SP2C E-PIR AGRIPRO, SP2B E-PIR E, SP2B E-PIR E B, SP2E E-PIR E, SP2E E-PIR E B с пенополиизоциануратным наполнителем**

SP2B40 E-PIR
SP2B60 E-PIR
SP2B80 E-PIR
SP2B100 E-PIR

SP2E120 E-PIR
SP2E140 E-PIR
SP2E160 E-PIR
SP2E180 E-PIR
SP2E200 E-PIR

SP2B40 E-PIR AGRIPRO
SP2B60 E-PIR AGRIPRO
SP2B80 E-PIR AGRIPRO
SP2B100 E-PIR AGRIPRO

SP2B80 E-PIR B
SP2B100 E-PIR B

SP2E120 E-PIR B

SP2C80/40 E-PIR
SP2C100/60 E-PIR
SP2C120/80 E-PIR
SP2C140/100 E-PIR
SP2C160/120 E-PIR
SP2C210/170 E-PIR

SP2B80 E-PIR ENERGY
SP2B100 E-PIR ENERGY

SP2E120 E-PIR ENERGY
SP2E140 E-PIR ENERGY
SP2E160 E-PIR ENERGY
SP2E180 E-PIR ENERGY
SP2E200 E-PIR ENERGY

SP2C80/40 E-PIR AGRIPRO
SP2C100/60 E-PIR AGRIPRO
SP2C120/80 E-PIR AGRIPRO
SP2C140/100 E-PIR AGRIPRO

SP2B80 E-PIR B ENERGY
SP2B100 E-PIR B ENERGY

SP2D60 E-PIR
SP2D80 E-PIR
SP2D100 E-PIR
SP2D120 E-PIR

SP2E120 E-PIR B ENERGY

SPF98/80 E-PIR

SP2E120 E-PIR E

SP2D80 E-PIR ENERGY
SP2D100 E-PIR ENERGY
SP2D120 E-PIR ENERGY

SP2E120 E-PIR E B

SP2B80 E-PIR E
SP2B100 E-PIR E

SP2B80 E-PIR E B
SP2B100 E-PIR E B

2. Предназначение: самонесущие теплоизоляционные панели с внешней стальной обшивкой для применения в зданиях в качестве внешних стен, внутренних перегородок или потолков.
3. Производитель: Ruukki Polska Sp. z o.o. ul. Jaktorowska 13, 96-300 Zyrardow; Oborniki branch ul. Lukowska 7, 64-600 Oborniki, Poland.
4. Авторизованный представитель: ООО Раута Групп 04116, Украина, г. Киев, ул. Старокиевская, 10Г, БЦ Вектор, а/я 27.
5. Гармонизированный стандарт: ДСТУ Б EN 14509:2017 «Панели теплоизоляционные самонесущие с двухсторонней металлической облицовкой. Изделия заводского изготовления. Технические условия». Уполномоченный орган: Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.
6. Декларируемые свойства продукции: Технические характеристики продукции, определенной в Декларации Соответствия, указаны в приложении.

Декларируемые свойства продукции выпущены в соответствии с Правилами (EU)

№ 305/2011, ДСТУ ISO/IEC 17050:2006 под личную ответственность указанного выше производителя и представителя.

Подписано за и от имени представителя:

Андрей Озейчук
Директор ООО Раута Групп

Тип панели	SP2C E-PIR						
Область применения:	Кровельное покрытие						Соответствие стандарту
Толщина панели, мм:	80/40	100/60	120/80	140/100	160/120	210/170	ДСТУ EN 14509:2017 (EN 14509:2013, IDT)
Толщина внешней облицовки, мм:	0,50 - 0,70						ДСТУ EN 10143:2014 (EN 10143:2006, IDT), ГОСТ 19904-90
Марка стали внешней облицовки:	S280 GD+Z275, S280 GD+Z190, S280 GD+ZM140						ДСТУ EN 10346:2014 (EN 10346:2009, IDT), ДСТУ 8802:2018, ГОСТ 14918-80
Покрытие внешней облицовки:	SP25, Hiarc, Hiarc max, Csafe, PVC						ДСТУ EN 10169:2018 (EN 10169:2010+A1:2012, IDT), ДСТУ 8802:2018
Профилирование внешней облицовки:	T						ДСТУ EN 14509:2017 (EN 14509:2013, IDT)
Толщина внутренней облицовки, мм:	0,40 - 0,60						ДСТУ EN 10143:2014 (EN 10143:2006, IDT), ГОСТ 19904-90
Марка стали внутренней облицовки:	S280 GD+Z275, S280 GD+Z190, S280 GD+Z100, S280 GD+ZM140, S280 GD+ZM100						ДСТУ EN 10346:2014 (EN 10346:2009, IDT), ДСТУ 8802:2018, ГОСТ 14918-80
Покрытие внутренней облицовки:	SP25, Hiarc, Hiarc max, Csafe, PVC						ДСТУ EN 10169:2018 (EN 10169:2010+A1:2012, IDT), ДСТУ 8802:2018
Профилирование внутренней облицовки:	L, F						ДСТУ EN 14509:2017 (EN 14509:2013, IDT)
Материал наполнителя:	PIR						ДСТУ EN 14509:2017 (EN 14509:2013, IDT)
Плотность материала наполнителя, кг/м ³ :	36						ДСТУ EN 14509:2017 (EN 14509:2013, IDT)
Масса панели, кг/м ² :	9,5	10,3	11,0	11,7	12,5	14,5	ДСТУ EN 14509:2017 (EN 14509:2013, IDT)
Прочностные характеристики							
Прочность на отрыв, МПа:	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	ДСТУ EN 14509:2017 (EN 14509:2013, IDT)
Прочность на сдвиг, МПа:	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	ДСТУ EN 14509:2017 (EN 14509:2013, IDT)
Снижение прочности на сдвиг с течением времени, МПа:	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,036	ДСТУ EN 14509:2017 (EN 14509:2013, IDT)
Модуль сдвига, МПа:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	ДСТУ EN 14509:2017 (EN 14509:2013, IDT)
Прочность на сжатие, МПа:	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	ДСТУ EN 14509:2017 (EN 14509:2013, IDT)
Коэффициент ползучести через 2 000 часов:	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	ДСТУ EN 14509:2017 (EN 14509:2013, IDT)
Коэффициент ползучести через 100 000 часов:	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	ДСТУ EN 14509:2017 (EN 14509:2013, IDT)
Прочность внешней обшивки при смятии, профилирование T:							
в пролете, МПа:	280	270	260	250	250	215	ДСТУ EN 14509:2017 (EN 14509:2013, IDT)
в пролете при повышенной температуре, МПа:	280	270	260	250	250	215	ДСТУ EN 14509:2017 (EN 14509:2013, IDT)
на центральной опоре, МПа:	260	250	240	230	230	200	ДСТУ EN 14509:2017 (EN 14509:2013, IDT)
на центральной опоре при повышенной температуре, МПа:	260	250	240	230	230	200	ДСТУ EN 14509:2017 (EN 14509:2013, IDT)

Прочность внутренней обшивки при смятии, профилирование L, F:							
в пролете, МПа:	145	140	135	130	130	109	ДСТУ EN 14509:2017 (EN 14509:2013, IDT)
на центральной опоре, МПа:	105	105	105	99	99	87	ДСТУ EN 14509:2017 (EN 14509:2013, IDT)
Теплотехнические свойства							
Коэффициент теплопередачи сертификационный при 25 °С, U, Вт/м²К:	0,51	0,35	0,26	0,21	0,18	0,12	ДБН В.2.6-31:2016, ДСТУ EN 14509:2017 (EN 14509:2013, IDT)
Приведенное сопротивление теплопередачи сертификационное при 25 °С, R, м²К/Вт:	1,976	2,875	3,794	4,703	5,612	7,885	ДБН В.2.6-31:2016
Эффективная теплопроводность сертификационная наполнителя при 25 °С, λ_{Design} , Вт/мК:	0,022						ДСТУ EN 14509:2017 (EN14509:2013, IDT), ДБН В.2.6-31:2016, ДСТУ Б В.2.7-169:2008 (EN 13162:2001)
Класс водопроницаемости:	A						EN 12865
Воздухопроницаемость, м³/м²час:	≤ 1,5						EN 12114
Тип паропроницаемости:	Непроницаемый						ДСТУ EN 14509:2017 (EN 14509:2013, IDT)
Противопожарные характеристики							
Класс реакции на огонь:	B-s2, d0						ДСТУ EN 13501-1:2016
Огнестойкость сертификационная по результатам испытаний:	REI 15						ДСТУ EN 13501-2:2016
Группа распространения пламени по наполнителю:	M1						ДБН В.1.1-7:2016
Другие свойства							
Изоляция воздушного шума, R_w (C, Ctr), Дб:	24 (-2; -4)						EN ISO 717-1
Звукопоглощение, α_w	0,1						EN ISO 11654
Долговечность:	Подходит для всех цветов						ДСТУ EN 14509:2017 (EN 14509:2013, IDT)
Срок эффективной эксплуатации наполнителя, лет:	25						ДБН В.2.6-31:2016
Гарантийный срок структурной целостности, лет:	5						Гарантийный лист, ДСТУ Б В.2.7-169:2008 (EN 13162:2001)
Гарантийный срок эстетического соответствия, лет:	10-20						Гарантийный лист, ДСТУ ISO 12944-2:2015 (EN ISO 12944-2)
Гарантийный срок технического соответствия, лет:	20-30						Гарантийный лист, ДСТУ ISO 12944-2:2015 (EN ISO 12944-2)